

ETERNAL[®]

lesk alkydový

» Výrobní číslo 9906

vodou ředitelná nátěrová hmota k vnitřním i venkovním vrchním lesklým nátěrům dřeva a kovových konstrukcí

Vlastnosti:

ETERNAL lesk alkydový je vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi vodné emulze hybridní pryskyřice, povětřnostně stálých pigmentů, plniv a speciálních aditiv. Nátěry se po dokonalém proschnutí vyznačují vysokým leskem, značnou tvrdostí a dobrými antiblokačními vlastnostmi.

Oblast použití :

ETERNAL lesk alkydový je určen k povrchové úpravě dřeva, dřevotřískových a dřevovláknových materiálů. Je zvláště vhodný k lesklým nátěrům oken a dveří, a to i v podmínkách výrobních podniků. **ETERNAL lesk alkydový** lze použít také k povrchové úpravě kovových podkladů opatřených antikoročním nátěrem (např. **ETERNAL antikor akrylátový** nebo **ETERNAL na kovy**).

Technické údaje:

Sušina	min. 50 hm. %
Spec. hmotnost	1,2–1,3 g/cm ²
pH	7,5–9,5
Konzistence (4 mm)	min. 150 s
Kryvost	st. 1 až st. 2
Zasychání st. 1	80 min. (20°C)
st. 5	12 - 20 hod. (20°C)
Lesk	st. 1
Tvrdost: po 10 dnech	30 %

Spotřeba:

0,12–0,15 kg/m² (1 vrstvu)

Odstín:

RAL 9003 bílý

Centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS** tónují do odstínů podle vzorkovnic CSA, Eurotrend, NCS - S, RAL, CSA Anorganic, Aquatec SF, BS 5252 F, Coltec 90, Monicolor Nova, Spirit 03 a dalších (výběr z více než 8 000 odstínů).

Balení:

- 0,7 kg plechovky, 5 kg plastové obaly,
- odstíny tónované v systému CSA: 1 kg plechovky, 5 kg plastové obaly

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

ETERNAL lesk alkydový se nanáší štětcem, válečkem, pneumatickým i vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním na suchý, čistý podklad zbavený všech nesoudržných vrstev a odmaštěný. **ETERNAL lesk alkydový** lze naředit na vhodnou aplikační konzistenci maximálně

10 hm. % vody. Teplota podkladu a okolí musí být nejméně 10°C, relativní vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost vzduchu prodlužují dobu zasychání. Provedený nátěr je nutné chránit min. 48 hodin před atmosférickými srážkami a kondenzací vlhkosti. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Příklady použití nátěrové hmoty ETERNAL lesk alkydový:

Povrchová úprava neošetřeného dřeva:

- 1) Napuštění podkladu prostředkem **ETERNAL na dřevo napouštědlo** s biocidními účinky zasychání 8–20 hodin (20–25°C)
- 2) Přebroušení za sucha brusným papírem č. 150.
- 3) 1–2 x nátěr hmotou **ETERNAL na dřevo základní** s intervalem mezi nátěry 10–24 hodin (20–25°C)
- 4) Přebroušení za sucha brusným papírem č. 150 - 180.
- 5) 1–2 x nátěr hmotou **ETERNAL lesk alkydový** 1–2 x (0,12–0,18 kg/m²), zasychání 10–20 hodin (20–25°C)

Povrchová úprava již ošetřeného dřeva:

- 1) Přebroušení brusným papírem č. 150–180.
- 2) 2 x nátěr hmotou **ETERNAL lesk alkydový**.
2 x (0,12–0,18 kg/m²), zasychání 10–20 hodin (20 - 25°C)

Povrchová úprava kovového podkladu:

- 1) Očištění a odmaštění podkladu (**ETERNAL odmašťovač**).
- 2) 2 x nátěr antikorozní základní barvou **ETERNAL antikor akrylátový**, nebo barvou **ETERNAL na kovy** 2 x (0,12–0,16 kg/m²), zasychání 5 hodin (20 °C).
- 3) 2 x nátěr hmotou **ETERNAL lesk alkydový** 2 x (0,12–0,18 kg/m²), zasychání 10–20 hodin(20–25°C).

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, VVÚD Autorizovaná osoba č. 222.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržení běžných hygienických zásad neohrožuje **ETERNAL lesk alkydový** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, nepropustné rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem. Oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, vyhledejte lékařskou pomoc.